

LANKO



คุณลักษณะพิเศษ

- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- ลดการหดตัวและรอยแตกร้าว
- เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึม การขัดสี

อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ภาชนะบรรจุ

- แกลลอน 1 ลิตร.
- แกลลอน 5 ลิตร.
- แกลลอน 20 ลิตร.

คุณสมบัติ

751 LANKOLATEX เป็นน้ำยาประสานคอนกรีต ใช้เพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ปูนทรายปรับระดับ ปูนฉาบ ปูนสลัดดอก

751 LANKOLATEX สามารถใช้งานโดยการทาเป็นรองพื้น หรือผสมกับน้ำเพื่อใช้ผสมกับปูนทราย

751 LANKOLATEX ใช้ทารองพื้น บนผิวที่เรียบจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ลดปัญหาการหลุดล่อน ส่วนบนพื้นผิวที่หยาบ 751 LANKOLATEX จะช่วยลดปัญหาเรื่องฟองอากาศ และเพิ่มการยึดเกาะสำหรับปูนทราย เทปรับระดับด้วยตัวเอง

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ทารองพื้น เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
- ใช้ทำปูนสลัดดอก ปูนฉาบกันซึม ปูนกาวติดกระเบื้อง
- ใช้ทำปูนซ่อมแซมโครงสร้าง ปูนก่อ
- ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ LANKO เช่น :
222 K11 CONCENTRATED หรือ
731 LANKOREPSTRUCTURE

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ : น้ำสีขาว
- ความหนาแน่น : 1.01 ที่ 20°ซ.

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก เศษปูนฉาบหรือยิปซัม

การเตรียมวัสดุและการทำงาน

- ก่อนใช้งาน ควรเขย่าภาชนะให้วัสดุเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- การทารองพื้น :
ทา 751 LANKOLATEX โดยไม่ต้องผสมกับน้ำ หรือผสมน้ำ 1:1 ทาบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ทิ้งให้แห้งหมาด (แต่แล้วยังเหนียวอยู่) หลังจากนั้นจึงเทคอนกรีต ปูนทรายปรับระดับหรือฉาบปูนตามต้องการ ห้ามปล่อยให้ 751 LANKOLATEX แห้งสนิท เพราะจะกลายเป็นแผ่นฟิล์ม ไม่สามารถช่วยเพิ่มการยึดเกาะได้
- การใช้เป็นน้ำยาผสมเพิ่ม :
สำหรับปูนสลัดดอก ให้ผสม 751 LANKOLATEX 1 ส่วน กับน้ำ 2 ส่วน หลังจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ไปผสมกับปูนทรายตามต้องการ สำหรับกรณีอื่น ๆ เช่น ปูนฉาบกันซึม ปูนกาวติดกระเบื้อง ใช้ทำปูนซ่อมแซมโครงสร้าง ปูนก่อ ให้ผสม 751 LANKOLATEX 1 ส่วน กับน้ำ 2-4 ส่วน หลังจากนั้น นำส่วนผสมที่ได้ไปผสมกับปูนทรายตามต้องการ

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน : 5-35°ซ.

LANKO
infotech

www.lanko.com.au
www.ParexDavco.com
thaicustomerservice@ParexDavco.com

"The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document."

Technical Documentation Thai-Version Aug. 2004

บริษัท พาเร็กซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2651-9838 (อัตโนมัติ 8 สาย) แฟกซ์ : 0-2651-8003

LANKO
PAREXGROUP