



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
www.siamcitycement.com



อินทรี
มอร์ตาร์ แมกซ์

ปูนฉาบละเอียด

: ฉาบผนังอิฐมวลเบา คอนกรีตบล็อก ที่ต้องการความเรียบเนียนของผนังเป็นพิเศษ

จากการผสมผสานของปูนซีเมนต์ คุณภาพสูงเข้ากับทรายละเอียดคัดขนาดพิเศษ ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะ และสารเพิ่มความต้านทานการสูญเสียน้ำ ทำให้ ปูนฉาบละเอียด มอร์ตาร์แมกซ์ สิ้น ง่าย แข็งแรง ช่วยลดปัญหาการแตกร้าวจากการหดตัว และให้ผนังที่สวยงามเรียบเนียน



■ วิธีการใช้

- ผสมปูนฉาบละเอียด มอร์ตาร์แมกซ์ กับน้ำสะอาดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในอัตราส่วน ปูน 1 ถัง (50 กิโลกรัม) ต่อ น้ำ 10-11 ลิตร
- ฉาบปูนมอร์ตาร์แมกซ์ ตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป



ปูนฉาบละเอียด อินทร์มอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถัง + น้ำ 10-11 ลิตร

■ ข้อแนะนำการใช้งาน

- ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดผนัง และรดน้ำผนังให้ชุ่มก่อนฉาบ และหลีกเลี่ยงอย่าให้ผนังฉาบถูกแสงแดดโดยตรง เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป
- ควรมีการป่นน้ำผนังปูนฉาบให้ชื้น อีกอย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อป้องกันและลดการแตกร้าว

■ การเก็บรักษา:

- ควรใช้ปูนที่เปิดถุงแล้วให้หมดภายใน 1-2 วัน หรือเก็บในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด
- ควรกองเก็บปูนไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้น โดยมีพลาสติกหรือไม้รองถุงปูนไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง

อินทรีย์

มอร์ตาร์ แมกซ์

ปูนฉาบทั่วไป

: ฉาบผนังอิฐมวลเบา คอนกรีตบล็อก

จากการผสมผสาน ของปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เข้ากับ
ทรายที่คัดขนาดพิเศษ ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะและสารเพิ่ม
ความต้านทานการสูญเสียน้ำ ทำให้ปูนฉาบทั่วไปมอร์ตาร์แมกซ์
ลื่น ฉาบง่าย แห้งช้า ช่วยลดปัญหาการแตกร้าวจากการ
หดตัว และให้ ผนังที่สวยงามเรียบเนียน



■ วิธีการใช้

- ผสมปูนฉาบทั่วไป มอร์ตาร์แมกซ์ กับน้ำสะอาดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ในอัตราส่วน ปูน 1 ถัง (50 กิโลกรัม) ต่อ น้ำ 10-11 ลิตร
- ฉาบปูนมอร์ตาร์แมกซ์ ตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป



ปูนฉาบทั่วไป อินทรีย์มอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถัง + น้ำ 10-11 ลิตร

■ ข้อแนะนำการใช้งาน

- ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดผนัง และรดน้ำผนังให้ชุ่มก่อนฉาบ และหลีกเลี่ยงอย่าให้ผนังฉาบถูกแสงแดดโดยตรง
เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป
- ควรมีการบ่มน้ำผนังปูนฉาบให้ชื้น อีกอย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อป้องกันและลดการแตกร้าว

■ การเก็บรักษา:

- ควรใช้ปูนที่เปิดถุงแล้วให้หมดภายใน 1-2 วัน หรือเก็บในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด
- ควรกองเก็บปูนไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้น โดยมีพลาสติกหรือไม้รองถุงปูนไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง

อินทร์
มอร์ตาร์ แมกซ์

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

: ฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

จากการผสมผสานของ ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงเข้ากับทรายที่คัดขนาดพิเศษ ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะและสารเพิ่มความต้านทานการสูญเสียน้ำ ทำให้ปูนฉาบอิฐมวลเบา มอร์ตาร์แมกซ์ ลื่น ฉาบง่าย แห้งช้า ช่วยลดปัญหาการแตกร้าวจากการหดตัว และให้ผนังที่สวยงามเรียบเนียน



■ วิธีการใช้

- ผสมปูนฉาบอิฐมวลเบา มอร์ตาร์แมกซ์ กับน้ำสะอาดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในอัตราส่วน ปูน 1 ถัง (50 กิโลกรัม) ต่อ น้ำ 11-12 ลิตร
- ฉาบปูนมอร์ตาร์แมกซ์ ตามขั้นตอนการฉาบอิฐมวลเบา



+



(11-12)

ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีย์มอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถัง + น้ำ 11-12 ลิตร

■ ข้อแนะนำการใช้งาน

- ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดผนัง และรดน้ำผนังให้ชุ่มก่อนฉาบ และหลีกเลี่ยงอย่าให้ผนังฉาบถูกแสงแดดโดยตรง เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิ และการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป
- ควรมีการบ่มน้ำผนังปูนฉาบให้ชื้น อีกอย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อป้องกันและลดการแตกร้าว

■ การเก็บรักษา:

- ควรใช้ปูนที่เปิดถุงแล้วให้หมดภายใน 1-2 วัน หรือเก็บในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด
- ควรกองเก็บปูนไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้น โดยมีพลาสติกหรือไม้รองถุงปูนไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง

อินทรีย์
มอร์ตาร์ แมกซ์

ปูนก่อทั่วไป

: ก่ออิฐฉาบปูน คอนกรีตบล็อก

จากการผสมผสานของปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เข้ากับทรายที่คัดขนาดพิเศษ ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะและสารเพิ่มความต้านทานการสูญเสียน้ำ ทำให้ปูนก่อทั่วไปมอร์ตาร์แมกซ์สามารถจัดแนวก่อได้ง่าย และเที่ยงตรง ผิวนิ่งมีความแข็งแรงทนทาน



วิธีการใช้

- ผสมปูนก่อทั่วไป มอร์ตาร์แมกซ์ กับน้ำสะอาดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในอัตราส่วน ปูน 1 ถัง (50 กิโลกรัม) ต่อ น้ำ 9-10 ลิตร
- ก่ออิฐฉาบปูน หรือคอนกรีตบล็อก ตามขั้นตอนการก่อทั่วไป



+



(9-10)

ปูนก่อทั่วไป อินทรีย์มอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถัง + น้ำ 9 - 10 ลิตร

ข้อแนะนำการใช้งาน

- ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดก่อนอิฐฉาบปูน คอนกรีตบล็อก และรดน้ำให้ชุ่ม
- ควรหลีกเลี่ยงงานก่อที่ผนังปูนก่อถูกแสงแดดโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ปูนก่อแห้งเร็วเกินไป และมีแรงยึดเกาะลดลง
- ควรบ่มน้ำผนังที่ก่อเสร็จแล้ว อีกอย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดของปูนก่อ

การเก็บรักษา:

- ควรใช้ปูนที่เปิดถุงแล้วให้หมดภายใน 1-2 วัน หรือเก็บในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด
- ควรกองเก็บปูนไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้น โดยมีพลาสติกหรือไม้รองถุงปูนไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง

อินทร์

มอร์ตาร์ แมกซ์

ปูนก่ออิฐฉาบผิว

: ก่ออิฐฉาบผิวโดยเฉพาะใช้ได้กับอิฐฉาบผิวทุกประเภทและทุกขนาด

จากการผสมผสานของปูนซีเมนต์คุณภาพสูงเข้ากับทรายที่คัดขนาดพิเศษ ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะ และสารเพิ่มความต้านทานการสูญเสียน้ำ ทำให้ปูนก่ออิฐฉาบผิว มอร์ตาร์แมกซ์ สามารถจัดแนวก่อได้ง่าย และเที่ยงตรง ผิวนิ่งมีความแข็งแรงทนทาน



■ วิธีการใช้

- ผสมปูนก่ออิฐฉาบผิว มอร์ตาร์แมกซ์ กับน้ำสะอาดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในอัตราส่วน ปูน 1 ถุง (50 กิโลกรัม) ต่อ น้ำ 14-15 ลิตร
- ก่ออิฐฉาบผิว ตามขั้นตอนการก่ออิฐฉาบผิวทั่วไป



ปูนก่ออิฐฉาบผิว อินทร์มอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถุง + น้ำ 14 - 15 ลิตร

■ ข้อแนะนำการใช้งาน

- ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดก่อนอิฐฉาบผิว และรดน้ำให้ชุ่ม
- ควรหลีกเลี่ยงงานก่อที่ผนังปูนก่อถูกแสงแดดโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ปูนก่อแห้งเร็วเกินไป และมีแรงยึดเกาะลดลง
- ควรบ่มน้ำผนังที่ก่อเสร็จแล้วอีกอย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดของปูนก่อ

■ การเก็บรักษา:

- ควรใช้ปูนที่เปิดถุงแล้วให้หมดภายใน 1-2 วัน หรือเก็บในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด
- ควรกองเก็บปูนไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้น โดยมีพลาสติกหรือไม้รองถุงปูนไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง