

แครง... แน่นปึก!



CP0008

ปูนก่อสำเร็จรูปควิกโคท ทรายลูกรัด

จากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่พิเศษกว่าใครในเรื่องของความเหนียว ก่อแน่น แข็งแรง ทำให้เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของไทย

ปูนก่อสำเร็จรูปควิกโคท ตราลูกตั้ง

เป็นปูนก่อที่ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ ม.อ.ก. 15-2532 มวลผสมคัดพิเศษเฉพาะหลายชนิด สารเคมีช่วยในการยัดเกาะ ทำให้ปูนก่อควิกโคทมีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่น ยึดติดกับอิฐได้แข็งแรง ช่างสามารถทำงานได้ในปริมาณ ที่มากกว่า

การใช้งาน

ผสมปูนก่อควิกโคทกับน้ำสะอาด ในสัดส่วนปูน 6 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยน้ำหนักผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ปูนก่อที่ผสมเสร็จแล้ว เหมาะสำหรับนำไปใช้ก่ออิฐมอญ หรือ อิฐซีเมนต์บล็อก ปกติทั่วไป

ข้อมูลด้านเทคนิค

ตัวประสาน	: ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (PORTLAND TYPE I)
มวลผสม	: ทราวยหยาบคัดขนาด
สารเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ	: สารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ ช่วยให้เหนียวและยึดเกาะ
ขนาดมวลผสม	: ขนาด 0-4 mm.
กำลังอัดที่ 28 วัน	: มากกว่า 100 kg / cm ² .
ปริมาณน้ำในการผสม	: ใช้น้ำประมาณ 6-7 ลิตร ต่อปูน 40 กก.
ระยะเวลาการก่อตัวระยะสั้น (ไวเคท) ชั่วโมง	: เกือบ 6 : 40

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด THE QUICK COTE PRODUCT CO.,LTD.

63/172-3 หมู่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร./แฟกซ์. (02) 888-3000 (30 คู่สาย)

หมายเหตุ : การออกแบบ, ข้อมูลจำเพาะและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า