

ฉาบเรียบ

ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ **Magic Bubble**

จากปูนตราดอกบัวสูตรพิเศษ

เนื้อปูนละเอียดกว่าปูนทั่วไป พร้อมประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดีกว่า
จึงฉาบได้เนียนสวย พังไม่แตกร้าว

Magic Bubble

เทคโนโลยีพิเศษ

จากปูนตราดอกบัวสูตรพิเศษ

เพิ่มการอุ้มน้ำในเนื้อปูน ทำให้ฉาบสั่น ฉาบง่าย
เบาแรง ไม่ต้องใช้น้ำยาช่วยฉาบ

มั่นใจ
งานฉาบ...ต้อง



ให้พื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า

30%

ปูนตราดอกบัวสูตรพิเศษ

ให้คุณได้มากกว่า

ประหยัด คำนวณว่า เพราะฉาบได้มากกว่า
ปูนทั่วไปถึง 30%

ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวพิเศษ LOTUS SPECIAL BRAND

ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวพิเศษ เป็นปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C 91 Type-S เหมาะสำหรับงานฉาบ และงานก่อ โดยเฉพาะปูนตราดอกบัวพิเศษ มีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป มีความสั่น ฉาบง่าย ทำให้ได้พื้นที่มากกว่าปูนฉาบทั่วไปกว่า 30%

Lotus Special is the Premium Masonry Cement is formulated in compliance with ASTM C 91 Type-S for plastering and brick laying. This premium product is higher fineness than mixed cement. It can be applied very easily by masons, for final smooth appearance, with 30% more area space.

ปูนตราดอกบัวพิเศษ

- พรมเข้ากันได้ง่ายและรวดเร็ว หลังจากทิ้งไว้แล้วตีมาฉาบได้ไม่ต้องเติมน้ำหรือผสมซ้ำ
- เนื้อปูนเหนียวนุ่ม ฉาบสั่น เบาแรง ไม่หลุดร่วงขณะฉาบ
- ให้ผนังที่แข็งแรง เรียบเนียนสวยงาม
- เนื้อปูนฉาบมีการอุ้มน้ำสูง ป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผิวผนังสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- เนื้อปูนที่แห้งแล้วมีการหดตัวน้อยมาก ป้องกันการแตกร้าวในระยะยาว
- ให้ผนังที่มีการดูดซับน้ำน้อย เพิ่มความทนทาน โดยลดการเกิดเชื้อรา
- ไม่ต้องใช้น้ำยาช่วยฉาบ ช่วยประหยัดค่าน้ำยาฉาบปูน
- ผนังมีสีอ่อน ทาสีกับหน้าไม่ต้องทนามากเกินไป ประหยัดค่าสี
- เพิ่มความคุ้มค่าโดยให้พื้นที่ฉาบเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 %
เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป

อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ

ประเภทงาน	ปูนตราดอกบัวพิเศษ	ทราย	น้ำ
งานก่อ	1 กูง	12 กิ่ง(ทรายหยาบ)	3 กิ่ง
ฉาบชั้นแรก	1 กูง	12 กิ่ง(ทรายละเอียด)	3 กิ่ง
ฉาบกับหน้า	1 กูง	16 กิ่ง(ทรายละเอียด)	3.5 กิ่ง

หมายเหตุ ปริมาณทราย และน้ำ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณภาพ และความชื้นของทราย



ฉาบง่าย

ปูนตราดอกบัวสูตรพิเศษ

ฉาบได้สลับ ง่าย เหนียว แข็งแรง เนียนสวยทุกพื้นผิว

ช่วยประหยัดเวลา งานเสร็จเร็ว และมีคุณภาพ

Specifications for MASONRY CEMENT

Specifications	ASTM C91 TYPE-S	LOTUS SPECIAL BRAND Average test result
Standard Physical requirements		
1. Blaine fineness, cm ² /gm.	-	5000-5500 (2600)
2. Autoclave expansion, % (Max.)	1	0.01
3. Time of Setting, Gillmore method		
Initial set, minute (Min.)	90	120
Final set, minute (Max.)	1440	240
4. Air content of mortar, % (Min-Max.)	8-21	19.0
5. Compressive strength, kg/cm ²		
1 day	-	45
7 days (Min.)	95	120
28 days (Min.)	152	160
Optional requirement		
6. False set, % final penetration (Min.)	50	60
7. % Residue 45 Micron (Max.)	24.0	10
8. % Water Retention (Min.)	70	80



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : (66 2) 641-5600, (66 2) 641-5620 โทรสาร : (66 2) 641-5680

โฉมใหม่

ปูนตราดอกบัวพิเศษ **40** กก.

ดีกว่า
เรื่องงานฉาบ

