

ปูนซีเมนต์ผสม ตรางูเห่า COBRA BRAND

ปูนซีเมนต์ตรางูเห่า เป็นปูนซีเมนต์ผสม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2517
เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อ งานฉาบและงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก

Cobra Brand is a Mixed cement manufactured in compliance with the Thai Industrial Standard:
80-1974. This brand of cement is suitable for plastering and small-scale construction works.

การเตรียมพื้นผิวก่อนฉาบ เพื่อให้ได้งานฉาบที่แข็งแรง ทนทาน ไม่เกิดปัญหาแตกร้าว หรือหลุดร่อน ควรมีการเตรียม
พื้นผิวที่จะฉาบก่อนทำการฉาบปูน โดยการทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง และ ปรมน้ำให้ชุ่ม
พื้นที่ผิวควรเป็นระนาบเดียวกัน โดยหากเป็นพื้นผิวคอนกรีต ควรทำให้หยาบโดยการสกัดผิว หรือสัดปูนทราย
ให้ทั่วเสียก่อน

อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ

ประเภทงาน	ปูนซีเมนต์ผสมตรางูเห่า	ทราย	ดิน	น้ำ
งานก่อ		  	×	
งานฉาบชั้นแรก		  	×	
งานฉาบกับหน้า		  	×	
งานคอนกรีตทั่วไป		 	   	

Specification for MIXED CEMENT

THAI INDUSTRIAL STANDARD TIS 80-1974

COBRA
Brand
Average test result

Physical Requirements:

Air content of mortar	percent	Max.	12	5
Fineness specific surface	cm2 per g.	Min.	2800	4000
Air permeability test				
Soundness				
Autoclave expansion	percent	Max.	0.60	0.10
Time of setting (Vicat test)				
Initial setting time (minute)	not less than		45	110
Final setting time (minute)	not more than			220
Compressive strength Kg/cm ²				
3 days		Min.	65	110
7 days		Min.	115	150
False set				
Final penetration	Percent	Min.	50	85



ปูนซีเมนต์ผสม ตรางูเห่า

MIXED CEMENT
COBRA BRAND



กองทัพบก
ฉาบเนื้บ ก่อปัก เเทแน่ง

ปูนทรายห่อ

ฉาบเรียบ

ก่อปีก เทแน่น



ข้อแนะนำการก่อเก็บ ปูนซีเมนต์



บริษัท ผลิตปูนซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : (66 2) 641-5600, (66 2) 641-5620 โทรสาร : (66 2) 641-5680

ลักษณะโรงเก็บปูนซีเมนต์และการก่อเก็บ



ปูนซีเมนต์ถุง ควรมีการก่อเก็บที่ดี บังคับมิให้ถูกน้ำ และ ความชื้น ซึ่งจะทำให้ปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภาพได้ จึงควรเก็บในโรงเก็บ ที่มีพื้นรองรับที่แข็งแรง ควรทำเป็นพื้นคอนกรีต หรือยกพื้นไม้ให้สูงกว่า พื้นดินเล็กน้อยเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นดิน มีหลังคาและฝาผนัง อย่างมิดชิด ป้องกันฝนสาดเข้าได้ และควรกองปูนซีเมนต์ให้ชิดกัน เพื่อไม่ให้ลมผ่านได้ ควรจัดให้เป็นระเบียบ ไม่กองชิดผนัง ไม่ควรกอง สูงนัก และไม่ควรงอเก็บไว้นานเกินกว่า 3 เดือน หากเป็นหน้าฝนก็ ไม่ควรเกิน 1 เดือน ในบางครั้งหากจำเป็นจะต้องกองปูนซีเมนต์ไว้กลาง แดด ก็ควรหาไม้มาทำเป็นพื้น และมีผ้าใบ หรือพลาสติกคลุมกันฝน และ ความชื้น ปูนที่ฉีกถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน หรือเก็บในถุง พลาสติกที่ปิดมิดชิด