

TOA

Quick Primer ควิก ไพรมเมอร์

Superior Alkali Resistance Primer สีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่

งานเร่งด่วน..ทาทับได้..ไม่ต้องรอ



สำหรับทาทภายนอก/ภายใน
ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า



TOA *Quick* Primer

ควิกไพรเมอร์

คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า

TOA Quick Primer สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษผสมผงสี (Pigmented Primer) ผลิตจากซูเปอร์อะครีลิกเรซินชนิดพิเศษ มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไม่ให้เกลือและความชื้นต่างในปูนแทรกซึมออกมาทำลายเนื้อสี พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีรองพื้นปูนใหม่ทั่วไป

- ▲ **Super pH Balance** ทากับบนปูนใหม่ได้ทันที หลังทาก็ให้แห้งเพียง 2 วัน
- ▲ **Anti-Efflorescence** ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันคราบเกลือและด่างในปูน
- ▲ **Stain Blocking** ป้องกันคราบสกปรกจากพื้นผิว
- ▲ **Excellent Adhesion** แทรกซึมเข้าพื้นผิว และยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมกว่าสีรองพื้นทั่วไป
- ▲ **Super-Bond Agent** เป็นตัวประสานระหว่างผนังปูนกับฟิล์มสี เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีกับหน้า
- ▲ **Breathable Film** ฟิล์มสีหายใจได้ ป้องกันปัญหาสีโป่งพอง



พื้นผิวปูนสด

ทาทับด้วย
TOA Quick Primer

2

Days Primer
ทาสีได้หลังฉาบปูน 2 วัน

ปัญหานี้...ป้องกันได้



▲ คราบเกลือหรือคราบขาวบนฟิล์มสี
(Efflorescence)



▲ ฟิล์มสีลอกหลุด
(Peeling)



▲ สีซีดจาง
(Fading/Poor Color Retention)



▲ สีเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง
(Chalking)



▲ การพองของฟิล์มสี
(Blistering)



▲ เชื้อราและตะไคร่น้ำ
(Fungi and Algae)



สาเหตุของปัญหา

ส่วนใหญ่เกิดจากด่างและความชื้นในปูน เพราะปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่จะเกิดปฏิกิริยา HYDRATION และเกิดสารประกอบ CALCIUM HYDROXIDE ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างสูงมาก โดยทั่วไป จึงแนะนำให้ทิ้งปูนใหม่ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน ก่อนทาสี

TOA Quick Primer

สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ ป้องกันทุกปัญหามบนผนังปูน ป้องกันคราบเกลือจากปูน และด่างในปูนได้ 100% ป้องกันความชื้นจากปูน สาเหตุของปัญหาสีลอกหลุด สีพอง สีซีดจาง ตลอดจนเชื้อราและตะไคร่น้ำ สามารถทาได้ทันทีบนปูนฉาบที่ยังขึ้นอยู่ (กรณีเร่งงาน) และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ และยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้าอีกด้วย

งานเร่งด่วน..ทากับได้..ไม่ต้องรอ

TOA Quick Primer

Superior Alkali Resistance Primer

สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ ทาภายนอกและภายใน ได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า

การใช้งาน

ก๊อเออ ควิก ไพรมอร์ เหมาะสำหรับใช้ทาเป็นรองพื้นบนผิวปูนทุกชนิด รวมถึงกระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ โดยเฉพาะพื้นผิวปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่ๆ ทาได้ทั้งบริเวณผนังภายนอกและภายในอาคาร ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า และยังใช้รองพื้นได้บนไม้ฝา (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

ข้อมูลจำเพาะ						
ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
ระบบน้ำมัน ซูเปอร์อะคริลิก	สีขาวด้าน	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม หากต้องการผสม ผสมด้วย ทินเนอร์ เบอร์ 21	15 นาที	2 ชม.

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
- ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 2 วัน (ในกรณีเร่งงาน) - ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน - อุดโพรงรอยแตกให้เรียบร้อย	- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด เมื่อแห้งแล้ว ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ ไมโครคิล ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้ง - อุดโพรงรอยแตกให้เรียบร้อย
การทาสีรองพื้น	
ทาสีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ TOA Quick Primer 1 เทียว	

หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นบริเวณชายล่างอาคารที่ติดพื้น ทาน้ำยาป้องกันความชื้น TOA MOISTURE GUARD 1 เทียว ประมาณ 1 เมตร ก่อนการทาสีรองพื้น
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น และเมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมดในคราวเดียว
- เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังกระเด็นเข้าตา



สำหรับทาภายนอก/ภายใน ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า
ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน, 5 แกลลอน



ปรับสภาพด่างที่พบบน
ผิวปูนกลาง



ทนด่างและกรดกลืนในปูน



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ฟิล์มสีหายใจได้



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110. โทร : 0-2381-6741 แฟกซ์ : 0-2382-0112

โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธงกิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540. โทร : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365



www.toagroup.com