



JBP SA

สีอีพ็อกซีเจบีพี เอสเอ

100%Acrylic

INTERIOR & EXTERIOR




Certificate No. NQ124/00

Certificate No. TH99/17046QM



มอก. 272-2549



Yellow
เหลือง

SP 8450



Pearl Pink
ชมพูไข่มุก

In 7431
Ex 8431



Starlit Yellow
เหลืองประกายดาว

In 7420
Ex 8420



Chiffon Pink
แพรวชมพู

In 7418
Ex 8418



Sun Yellow
เหลืองตะวัน

In 7421
Ex 8421



Dawn Pink
ชมพูทอแสง

In 7419
Ex 8419



Butter Yellow
เหลืองเนยสด

In 7426
Ex 8426



Carrot Orange
ส้มแครอท

In 7494
Ex 8494




Caramel Yellow
เหลืองคาราเมล

In 7413
Ex 8413




Emulsion Paint

สีอีมีลชั่นเจบีพี เอสเอ INTERIOR & EXTERIOR



Black
ดำ

SP 8440




Purple Grape
ม่วงองุ่น

Ex 8491



Sapodilla Brown
น้ำตาลละมุน

Ex 8432



Coal Gray
เทาดำหิน

In 7402
Ex 8402



Lavender Violet
ม่วงลาเวนเดอร์

In 7410
Ex 8410



Tulip Orange
ส้มทิวลิป

In 7414
Ex 8414



Moon Gray
เทามวลจันทร์

In 7401
Ex 8401



Dreaming Violet
ม่วงชวนฝัน

In 7409
Ex 8409



Sweet Pink
ชมพูอ่อนหวาน

In 7441
Ex 8441




Cool Gray
เทาเยือกเย็น

In 7405
Ex 8405



Rose Pink
ชมพูกุหลาบ

In 7412
Ex 8412



Red
แดง

SP 8430



Mountain Gray
เทาภูเขา

In 7404
Ex 8404





Green
เขียว

SP 8460



Green Angel
เขียวนางฟ้า

In 7422
Ex 8422



Suave Blue
ฟ้าละมุน

In 7403
Ex 8403



Ice Green
เขียวเกล็ดหิมะ

In 7407
Ex 8407

Mist Gray
เทาหมอก

In 7427
Ex 8427



Frost Blue
ฟ้าหยาดน้ำค้าง

In 7406
Ex 8406



Lemon Green
เขียวมะนาว

Ex 8493



Regal Blue
น้ำเงินกษัตริย์

In 7417
Ex 8417



Blue
น้ำเงิน

SP 8470



Delight Blue
ฟ้าหรรษา

In 7416
Ex 8416

รองพื้นภายใน In 7411

รองพื้นภายนอก Ex 8411

ขาว In 7400
Ex 8400



คุณสมบัติการใช้งาน (Properties and Uses)

เป็นสีทึบหน้า ผลิตจากกาวอะครีลิกแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะและปิดบังพื้นผิวที่ดี फिल्मสีเรียบเนียน ทนทาน ต่อสภาพลมฟ้าอากาศ น้ำ ค้าง คราบเกลือ ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี เหมาะสำหรับทาภายในและภายนอกอาคาร ทั้งพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัมและกระเบื้องแผ่นเรียบ

Formulated as an interior and exterior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality pigments, provides good adhesion and hiding power, silky smooth finish, good resistance to weathering, water, alkali, efflorescence, fungi and algae growth. Suitable for masonry surfaces such as stucco, concrete, brick, gypsum and asbestos cement.

ข้อมูลจำเพาะ (Specific Data)

ประเภท Type	การปกคลุมพื้นที่ Coverage (ตร.ม./กอล./เที่ยว) (sq.m./U.S.gal./coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสม Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
			สี : น้ำสะอาดโดยปริมาตร Paint : water by volume	แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
สีอิมัลชันเจบีพีเอสเอ JBP SA Emulsion Paint	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush, Roller or Spraying	3 - 4 : 1	ภายใน 30 นาที Within 30 min.	ภายหลัง 2 ชม. After 2 hrs.
สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีเอสเอ เบอร์ 7411 และ เบอร์ 8411 JBP SA Alkali Resistant Primer # 7411 and # 8411	35 - 40		3 : 1		ภายหลัง 2 ชม. After 2 hrs.
น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า เจบีพีดีลักซ์ คอนแทคไพเมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) JBP Deluxe Contact Primer # 971 (water base)	35 - 40		4 - 9 : 1		ภายหลัง 16 ชม. After 16 hrs.

ระบบการทาสี (Painting System)

พื้นปูนใหม่ยังไม่เคยทาสี (New Surface)	พื้นปูนเคยทาสีมาแล้ว (Previously Painted Surface)
1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation) • ทิ้งให้ผนังปูนแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น คราบไขด้วยผ้า แปรง น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก • Allow one month time to dry and cure completely. • Clean up to remove dirt, dust, grease and contaminant with cloth, brush, clean water or detergent.	
2. การทาสีรองพื้น (Primer Coating) • รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีเอสเอ เบอร์ 7411 สำหรับภายใน หรือ เบอร์ 8411 สำหรับภายนอก • Prime with one coat of JBP SA Alkali Resistant Primer for interior # 7411 or exterior # 8411 • รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า เจบีพีดีลักซ์คอนแทคไพเมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ให้ทาคด้วยน้ำยารองพื้นปูนคอนกรีตประสมกับ เจบีพีคอนแทคซูเปอร์ไพเมอร์ เบอร์ 273 (สูตรน้ำมัน) • Prime with one coat of JBP Deluxe Contact Primer # 971 (water base) or alternately for best result apply one coat of JBP Versatile Contact Super Primer # 273 (solvent base)	
3. การทาสีทับหน้า (Top Coating) • ทับหน้าด้วยสีอิมัลชันเจบีพีเอสเอ จำนวน 2 - 3 เที่ยว • Finish with 2 - 3 coats of JBP SA Emulsion Paint	



เจบีพีเอสเอ

100%Acrylic

สีอิมัลชันเจบีพี เอสเอ INTERIOR EXTERIOR



No.3(08/2008)
MCC (662) 972111-3

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เฟ้นท์ จำกัด
34/3 หมู่ 11 ซอยพาศิษย์ธนาฯ แขวงบางแกว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-410-4268-72, 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th e-mail address : sa@jbp.co.th