



BEGER POLYURETHANE B-5000 (2K)

Premium Grade

น้ำมันเคลือบแข็ง เบเยอร์ บี - 5000 (2K)
แห้งทันใจ สวยเงางาม ทนทานสูง



โพลียูรีเทน เบเยอร์ บี-5000 (2K)

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ระบบ 2 ส่วน (พรีเมียมเกรด)

คุณสมบัติ

แห้งเร็วกว่าโพลียูรีเทนทั่วไปถึง 4 เท่า

ให้ความเงางามสูง

ฟิล์มสีแข็ง ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน ได้สูงสุด

ทนต่อความร้อนและสารเคมี

ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ **100%**

ด้วยมาตรฐาน EN71 จึงปลอดภัยจากสารโลหะหนัก 8 ชนิด



ภายใน / Interior | ภายนอก / Exterior
(ชนิดเงา ชนิดกึ่งเงา และชนิดด้าน)

เหมาะสำหรับ

พื้นปาร์เก้ วงกบ ประตู หน้าต่าง พนัก รั้ว บันได ระเบียง รางโบริลิ่ง ฟลอร์สียาส และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

การใช้งาน

1. ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 หรือ 400 ทั่วประเทศตามค่าหมึและหัวตะปูให้เรียบร้อย
ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ทำความสะอาดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกให้หมด
 2. วิธีการใช้งาน B-5000 / 510 (ชนิดเงา)
 - ผสมโพลียูรีเทนส่วน A และ B เข้าด้วยกันในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร
 - เทียวแรกให้เจือจางโพลียูรีเทน B-5000 ที่ผสม A กับ B แล้ว ด้วยทินเนอร์ M-50 หรือ M-59 ในอัตราส่วน 2 : 1
 - เทียวสองและสามให้เจือจางโพลียูรีเทน B-5000 ด้วยทินเนอร์ M-50 หรือ M-59 ในอัตราส่วน 3 : 1
 - ระยะเวลาแห้งตัวก่อนการทาแต่ละเทียว ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์ม
 3. วิธีการใช้งาน B-5000 / 511 (ชนิดด้าน), B-5000 / 513 (ชนิดกึ่งเงา)
 - ผสมโพลียูรีเทนส่วน A และ B เข้าด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร
 - เจือจางด้วยทินเนอร์เบเยอร์ M-50 หรือ M-59 เท่านั้น ในอัตราส่วนโพลียูรีเทน B-5000 ที่ผสม A กับ B แล้ว : ทินเนอร์เบเยอร์ M-50 หรือ M-59 ในอัตราส่วน 1:2 เพื่อป้องกันรอยแปรง
 - ควรทาดำเนินการ (B-5000/510) สำหรับภายใน (I-510) หรือสำหรับภายนอก (E-510) ก่อนอย่างน้อย 2-3 เทียว แล้วจึงทาทับด้วยชนิดด้านหรือกึ่งเงา จำนวน 2 เทียว เป็นขั้นตอนสุดท้าย
- * เพื่อการยึดเกาะของฟิล์มสีในแต่ละชั้นที่ดี ควรลบด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาดก่อนทาทับในแต่ละเทียว

อัตราการปกคลุมพื้นที่ 90-100 ตร.ม./เทียว/1ชุดใหญ่ (A+B เท่ากับ 3.5 ลิตร x 2 ก.ล.)

- ควรผสมด้วยทินเนอร์ M-50 (หรือ M-59 กรณีทาชนิดด้าน/กึ่งเงาเท่านั้น)
- ควรทาทันทีอย่างน้อย 3 เทียวเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ความหนาของฟิล์มเมื่อเสร็จงาน 90-100 ไมครอน

ข้อมูลวิชาการ

ข้อมูลวิชาการ	ชนิดเงา	ชนิดด้าน
ความเงา	เงามาก	
ประเภท	ภายใน/นอก	ภายใน/นอก
สี	ใส	ใส
ระบบแห้ง		
แห้งผิว (นาท)	10	10
แห้งทั่ว (นาท)	1 1/2 - 2 ชม.	1 1/2 - 2 ชม.
การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./2 ก.ล.)	90-100	90-100
ความหนาฟิล์มเมื่อเสร็จงาน (ไมครอน)	90-100	90-100
อายุการใช้งานหลังผสมส่วน A : B แล้ว	ภายใน 3 ชม.	ภายใน 3 ชม.
เครื่องมือเคลือบสี	แปรง/เครื่องพ่น	แปรง/เครื่องพ่น
ทินเนอร์ที่ใช้เจือจาง	M-50 / M-59	M-50 / M-59
ขนาดบรรจุ	2 ก.ป. x 1 ลิตร 2 ก.ป. x 3.5 ลิตร	2 ก.ป. x 1 ลิตร 2 ก.ป. x 3.5 ลิตร

M-59 นํ้ายาประสานรอยต่อ (ลดรอยแปรง)

นํ้ายาประสานรอยต่อ M-59 เหมาะสำหรับใช้ผสมกับ
เบเยอร์ โพลียูรีเทน บี-5000 / 511 หรือ 513
(ชนิดด้านหรือกึ่งเงา)

คุณสมบัติ

- ช่วยลดปัญหาฟิล์มสีด้านไม่สม่ำเสมอ
- ช่วยลดปัญหาการรอยต่อที่เกิดจากการทา ชนิดด้านหรือกึ่งเงา



จัดทำโดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด

90/92 ถนนบรมราชูปถัมภ์ แขวงถนนพหลโยธิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320



www.beger.co.th
E-mail : marketing@beger.co.th



Jan/09