

คุณลักษณะพิเศษ

- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างผิวเก่ากับปูนที่เทใหม่
- ลดปัญหาเรื่องฟองอากาศซึ่งเป็นสาเหตุ
- ที่ทำให้ผิวหน้ามีรูพรุน
- ใช้งานง่าย

LANKO



อัตราการใช้

- 40-60 ซีซี/ตร.ม.
(เฉพาะ 162 FLOW PRIME ที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำ)

อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ขนาดบรรจุ

- ถึง 5 ลิตร
- ถึง 20 ลิตร

คุณสมบัติ

162 FLOW PRIME เป็นน้ำยาทารองพื้นสำหรับปูนทรายเทพปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ทาบนพื้นผิวที่เรียบแน่น หรือพื้นผิวที่พูนตูดซึมน้ำสูง โดยจะเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่า กับปูนที่เทใหม่ ลดปัญหาการหลุดล่อน นอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาฟองอากาศบนผิวหน้าของปูนที่เท ที่เกิดจากการลอยตัวของอากาศที่กักอยู่ในพื้นผิวที่พูน

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ทารองพื้น บนพื้นโครงสร้างคอนกรีตหรือปูนทรายทั่วไปก่อนเทพปรับระดับด้วยปูนปรับระดับ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ : น้ำสีขาว
- ความหนาแน่น : 1.1
- pH : 8-9
- Dry Content : ประมาณ 50%

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นคอนกรีตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน
- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เศษสิ่งสกปรก น้ำยาบ่ม สี เศษปูนฉาบหรือยิปซัม รอยแตกร้าว

การเตรียมวัสดุ

- เขย่าแกสลอนให้น้ำยาเข้ากันก่อน ในกรณีที่เก็บไว้นาน
- ผสม 162 FLOW PRIME 1 ลิตร กับน้ำสะอาด 3 ลิตร จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

การทำงาน

- ทา 162 FLOW PRIME ที่ผสมกับน้ำแล้ว ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ให้ทั่ว
- ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-4 ชั่วโมง (ขึ้นกับสภาพอากาศและอุณหภูมิ) โดยสามารถเทพูนทรายปรับระดับได้ทันทีที่น้ำยาแห้ง
- หลังจากทาแล้วไม่ควรทิ้งนานเกิน 24 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5-35 องศาเซลเซียส
- ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง

LANKO
infotech

www.lanko.com.au
www.ParexDavco.com
thaicustomerservice@ParexDavco.com

"The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail. In any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document."

Technical Documentation Thai-Version Oct. 2006

บริษัท พาร็อกซ์แอฟโก (ประเทศไทย) จำกัด

247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2651-9838 (อัตโนมัติ 8 สาย) แฟกซ์ : 0-2651-8003

LANKO
PAREX GROUP