

LANKO



### คุณลักษณะพิเศษ

- ปกป้องพื้นผิวจากน้ำ น้ำมัน ไขมัน และสิ่งสกปรก
- ไม่เปลี่ยนสีเมื่อโดนแดด
- ทนทานต่อต่าง กรดอ่อน พืชผักฟอก และตัวทำละลายอย่างอ่อน

#### อัตราการใช้

- ขึ้นกับลักษณะความพรุนของพื้นผิว โดยเฉลี่ย 1 ลิตรสามารถใช้ทาบนผิวคอนกรีตได้ 10-15 ตร.ม. ต่อการทา 1 ชั้น

#### อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

#### การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

#### ขนาดบรรจุ

- แกลลอน 1 ลิตร
- แกลลอน 3.78 ลิตร

### คุณสมบัติ

244 TUFSEAL เป็นน้ำยาเคลือบพื้นผิวชนิดอะครีลิกใส ทนทานต่อต่าง กรดอ่อน พืชผักฟอกและตัวทำละลายอย่างอ่อน

244 TUFSEAL ปกป้องพื้นผิวจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฝนตก-แดดออก ลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิว

### ลักษณะการใช้งาน

- ใช้เคลือบหิน บล็อกปูถนน พื้นทางเดิน กระเบื้องมุงหลังคา หินจริง หินเทียม หินอ่อน
- ป้องกันการเกิดฝุ่นของผิวคอนกรีต แผ่นหล่อสำเร็จ ผนังก่ออิฐ
- ใช้ทาบนผิวที่มีลักษณะพรุนเพื่อลดการดูดซึมน้ำ ลดปัญหาการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

### ข้อแนะนำในการทำงาน

#### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง แห้ง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรกที่หลุดล่อนได้ง่าย น้ำยาทาแบบ รา ตะไคร่น้ำ
- ปูนฉาบใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
- พื้นหรือผนังคอนกรีตใหม่ ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน

#### การเตรียมวัสดุ

- 244 TUFSEAL เป็นน้ำยาพร้อมใช้งาน เขย่ากระป๋อง ให้น้ำยาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้

#### การทำงาน

- ใช้ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ ปล่อยให้แห้ง ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นให้ ทาชั้นที่ 2
- การทาต้องทาอย่างน้อย 2 ชั้น
- สามารถใช้งานได้หลังจากทาชั้นสุดท้าย 2 ชั่วโมง

### ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5-45°C.
- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัด หรือทำงานบนพื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามทำงานในขณะที่ฝนตก หรือทาลงบนผิวที่เปียกชื้น
- ควรสวมถุงมือและแว่นตาขณะทำงาน

LANKO  
infotech

www.lanko.com.au  
www.ParexDavco.com  
thaicustomerservice@ParexDavco.com

"The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document."

Technical Documentation Thai-Version Oct, 2008

บริษัท พาร็กซ์เดวโก (ประเทศไทย) จำกัด

247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2651-9838 (อัตโนมัติ 8 สาย) แฟกซ์ : 0-2651-8003

LANKO  
PAREX GROUP