

LANKO



คุณลักษณะพิเศษ

- เหมาะสำหรับแบบหลายชนิด แบบเหล็ก แบบไม้ แบบพลาสติก
- ไม่ทิ้งคราบน้ำมันบนพื้นผิว
- ป้องกันแบบเหล็กจากการเกิดสนิม
- ทำให้อายุการใช้งานของแบบนานขึ้น
- สามารถพ่นได้ ใช้งานง่าย

อัตราการใช้

- 1 ลิตร/35-50 ตร.ม. สำหรับแบบเหล็กหรือแบบพลาสติก
 - 1 ลิตร/20-35 ตร.ม. สำหรับแบบไม้
- (ค่าที่แสดงเป็นค่าโดยประมาณ)

อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ภาชนะบรรจุ

- แกลลอน 20 ลิตร
- ถึง 200 ลิตร

คุณสมบัติ

341 MATCHLESS CR เป็นน้ำยาทาแบบสูตรน้ำมัน ทำให้ถอดแบบได้ง่าย คอนกรีตไม่ติดแบบ ให้ผิวที่เรียบ ไม่มีผลกระทบกับงานตกแต่งในภายหลัง เช่น งานฉาบปูน หรืองานสี นอกจากนี้ ยังรักษาแบบให้ใช้งานได้นานขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับแบบ

- แบบเหล็ก
- แบบไม้
- แบบพลาสติก

ข้อมูลทางเทคนิค

- **ลักษณะ** : นํ้าสีน้ำตาลอ่อน
- **ความหนาแน่น** : 0.83 ± 0.05
- **จุดวาบไฟ** : $> 80^{\circ}\text{C}$
- **จุดเยือกแข็ง** : -10°C

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมวัสดุ

- 341 MATCHLESS CR สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมกับน้ำ
- ถ้าเก็บเป็นเวลานาน ต้องกวนให้เข้ากันก่อนใช้งาน

การทำงาน

ทา 341 MATCHLESS CR ให้ทั่วแบบ

- โดยการใช้แปรง
- โดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำ
- โดยการพ่น

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรสูดดม
- ไม่ควรใช้ใกล้เปลวไฟ
- การทำงานโดยการพ่น ควรทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ควรสวมถุงมือและแว่นตาขณะทำงาน
- ควรพ่นหรือทาให้ได้ชั้นฟิล์มที่สม่ำเสมอ และไม่มากหรือน้อยเกินไป

LANKO
infotech

www.lanko.com.au
www.ParexDavco.com
thaicustomerservice@ParexDavco.com

"The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document."

Technical Documentation Thai-Version Nov. 2004

บริษัท พารอกซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2651-9838 (อัตรา 8 สาย) แฟกซ์ : 0-2651-8003

LANKO
PAREXGROUP