

LANKO



คุณลักษณะพิเศษ

- พร้อมใช้งาน
- ป้องกันคอนกรีต หรือปูนทรายจากการแห้งตัวที่เร็วเกินไป
- ลดปัญหา การแตกร้าวและการหดตัว
- สามารถใช้งานโดยการพ่น ทาด้วยลูกกลิ้ง หรือแปรง

อัตราการใช้

- 1 ลิตร/5-8 ตร.ม
(ค่าที่แสดงเป็นค่าโดยประมาณ)

อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ภาชนะบรรจุ

- แกลลอน 20 ลิตร
- ถัง 200 ลิตร

คุณสมบัติ

361 LANCURE เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีต โดยจะก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์ม เคลือบบนผิวหน้าคอนกรีต เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำที่เร็วเกินไป ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือลมแรง ซึ่งจะช่วยให้การเกิดปฏิกิริยาในคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการแตกร้าว

ลักษณะการใช้งาน

- สำหรับงานบ่มคอนกรีตโดยทั่วไป หรือการทำงานในสภาพอากาศที่ร้อน แดดจัดหรือลมแรง
- สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ หรืองานที่มีพื้นที่ผิวมาก เช่น พื้นหรือถนน
- ใช้เพื่อลดการแตกร้าวและการหดตัว

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ : น้ำสีม่วง
- ความหนาแน่น : 1.1
- pH : 11.5

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมวัสดุ

- 361 LANCURE สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ
- ถ้าเก็บเป็นเวลานาน ต้องกวนให้เข้ากันก่อนใช้งาน

การทำงาน

- ให้พ่นหรือทา 361 LANCURE ลงบนพื้นผิวทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัว
- ต้องไม่มีน้ำอยู่บนพื้นผิวคอนกรีตขณะพ่นหรือทา
- สำหรับพื้นผิวที่มีงานตกแต่ง เช่น ทาสี หลังจากบ่มจนครบอายุที่ต้องการแล้ว ให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ ก่อนทำงาน
- 361 LANCURE จะละลายตัวเอง โดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรสูดดม
- การทำงานโดยการพ่น ควรทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ควรสวมถุงมือและแว่นตาขณะทำงาน
- ควรพ่นหรือทาให้ได้ชั้นฟิล์มที่สม่ำเสมอ และไม่มากหรือน้อยเกินไป

LANKO
info tech

www.lanko.com.au
www.ParexDavco.com
thaicustomerservice@ParexDavco.com

"The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document."

Technical Documentation Thai-Version Nov. 2004

บริษัท พารกซ์เดวโก (ประเทศไทย) จำกัด

247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2651-9838 (อัตรา 8 สาย) แฟกซ์ : 0-2651-8003

LANKO
PAREX GROUP