

LANKO



คุณลักษณะพิเศษ

- ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต เหล็ก หิน กระเบื้อง
- เหนียวไม่ไหลย้อย
- ใช้งานง่าย

อัตราการใช้

- 1.5 กก./ตร.ม./ความหนา 1 มม.

อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ภาชนะบรรจุ

- ชุด 1 กก. (A+B)
- ชุด 2 กก. (A+B)

คุณสมบัติ

534 REBAR ANCHORING เป็นกาวยึดติดประกอบด้วย ส่วน A และ B โดยผสมทั้งสองส่วนให้เข้ากันก่อน ใช้งาน จะได้เนื้อครีมข้นสีเทา ใช้ในการยึดติดวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต เหล็ก หิน กระเบื้อง

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ยึดติดวัสดุชนิดต่างๆ (ยกเว้น พลาสติก)
 - เหล็กกับคอนกรีต เช่น การเจาะเสียบเหล็ก
 - หินกับคอนกรีต
 - กระเบื้อง
- ใช้โป๊วแต่งคอนกรีตที่บิ่นเสียหาย

ข้อมูลทางเทคนิค

- **ลักษณะ** : ครีมข้น
- **สี**
 - **Resin** : สีขาว
 - **Hardener** : สีเทา
 - **Mixture** : สีเทา
- **Resin : Hardener** : 1 : 2 โดยน้ำหนักหรือปริมาตร
- **ความหนาแน่นหลังผสม** : 1.5
- **ระยะเวลาในการทำงาน**
 - หลังจากผสม** : 20-30 นาที ที่ 20°C.

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก เศษปูนฉาบหรือยิปซัม
- วัสดุที่จะนำมาติดต้องแห้งสะอาดไม่มีสนิม ห้ามใช้ติดวัสดุที่มีผิวที่ร่วน หรือเป็นฝุ่นได้ง่าย

การเตรียมวัสดุและการทำงาน

- ผสมส่วน A และ B ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แนะนำให้ใช้เครื่องผสมรอบต่ำ หลังจากผสมจะได้เนื้อครีมข้นสีเทา ควรใช้ให้หมดภายใน 20-30 นาที หลังจากผสม

การทำงาน

- ทากาวที่ผสมแล้วลงบนพื้นผิวให้ทั่ว ให้ได้ความหนาสม่ำเสมอ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีช่องว่างระหว่างพื้นผิวกับวัสดุที่นำมาติด
- ถ้ามีความจำเป็น ให้ยึดวัสดุไว้ชั่วคราวระหว่างที่กาวยังไม่แห้ง เพื่อป้องกันไม่ใหวัสดุนั้นเคลื่อนจากตำแหน่งที่ต้องการ

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5-40°C.
- ห้ามใช้ 534 REBAR ANCHORING ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5°C. เนื่องจากกาวยังไม่แข็งตัว

LANKO
info tech

www.lanko.com.au
www.ParexDavco.com
thaicustomerservice@ParexDavco.com

"The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document."

Technical Documentation Thai-Version Oct, 2008

บริษัท พารกซ์เดฟโก (ประเทศไทย) จำกัด

247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2651-9838 (อัตโนมัติ 8 สาย) แฟกซ์ : 0-2651-8003

LANKO
PAREX GROUP