

LANKO



คุณลักษณะพิเศษ

- ยึดหยุ่น
- ใช้งานง่าย
- ไม่ต้องการรองพื้น
- สามารถทาสีกับได้

อัตราการใช้

- หลอดขนาด 300 มล. สามารถอุดร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ยาว 3 เมตร (ค่าที่แสดงเป็นค่าโดยประมาณ)

อายุการเก็บรักษา


- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ภาชนะบรรจุ

- หลอด 300 มล.



สีเทา



สีขาว

Shading of the colour samples may be somewhat different from the actual colours.

LANKO
infotech

www.lanko.com.au
www.ParexDavco.com
thaicustomerservice@ParexDavco.com

คุณสมบัติ

612 LANKOCRYL เป็นอะคริลิกยาคาเนวหรืออุดรอยต่อ ชนิดทาสีทับได้ มีความยืดหยุ่น ป้องกันการรั่วซึม ความชื้น สำหรับงานภายใน

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ยาแนวกระเบื้องเซรามิค หิน สุขภัณฑ์
- ใช้อุดรอยแตกร้าว เพื่อกันรั่วซึม
- ใช้อุดร่องโดยรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง ไม้ อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะ
- ใช้อุดรอยต่อของผนังอาคาร ทั้งที่เป็นโลหะ คอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นผนังสำเร็จรูป

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะภายนอก

- ก่อนแห้ง : ครีมนั้น
- หลังแห้ง : ลักษณะคล้ายยาง

ลักษณะทางเคมี

- อะคริลิก

ความหนาแน่น

- 1.5

เวลาแห้งหมาด

- 30 นาที

Polymerization

- 1-2 สัปดาห์ (โดยประมาณ ขึ้นกับสภาพอากาศ)

ข้อแนะนำในการทำงาน

ขนาดร่อง

- ขนาดความกว้างของร่อง ควรอยู่ระหว่าง 4-12 มม. และลึกมากที่สุด 10 มม.

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เศษสิ่งสกปรก สี เศษปูนฉาบหรือยิปซัมน้ำยาทาแบบ
- ร่องที่มีความลึกมากเกินขนาดที่ต้องการ ให้ใช้โฟมโพลีเอทิลีน (LANKO FONDS DE JOINTS backing rod) ใส่ลงไปในร่อง ให้ได้ความลึกตามต้องการ นอกจากนั้นยังเป็นการทำให้ร่องหรือรอยต่อ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ

การทารองพื้น

- เนื่องจาก 612 LANKOCRYL มีการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิว การทารองพื้นจึงไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามถ้ามีความจำเป็น สำหรับพื้นผิวที่มีลักษณะพรุน ให้ละลาย 612 LANKOCRYL 1 ส่วน กับน้ำ 2 ส่วน ทาลงบนพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนทำงานต่อไป

การทำงาน

- ตัดปลายหลอดเกลียวออก
- ใส่หัวฉีดและตัดปลายเป็นแนวเฉียง ให้ได้ขนาดตามต้องการ
- ใส่ปืนยิงกาว ฉีดลงในร่องที่เตรียมไว้
- ให้ใช้นิ้วหรือเกรียงป้อนจุ่มลงในน้ำสบู่ ปาดหรือลูบ เพื่อเป็นการแต่งผิวหน้าให้เรียบสวยงาม

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน : 5-40°C.
- บนพื้นผิวที่มีลักษณะพรุน ควรทดสอบการยึดเกาะ เพื่อดูว่าการทารองพื้นมีความจำเป็นหรือไม่

"The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document."

Technical Documentation Thai-Version Jan. 2005

บริษัท พาเร็กซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2651-9838 (อัตโนมัติ 8 สาย) แฟกซ์ : 0-2651-8003