

LANKO



คุณสมบัติพิเศษ

- สำเร็จรูป ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
- ฉาบได้บาง 4-16 มม.
- ไม่แตกร้าว
- ให้ผิวที่เรียบสวยงาม

อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ

- ถุง 25 กก.

คุณสมบัติ

117 HIGHBUILD RENDER เป็นปูนฉาบบาง 4-16 มม. สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ประกอบด้วยปูนทรายคัดขนาดพิเศษ ไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และโพลีเมอร์ช่วยเพิ่ม การยึดเกาะกับพื้นผิว

ลักษณะการใช้งาน

- ผนังก่ออิฐมวลเบา
- ผนังหล่อสำเร็จ
- ผิวคอนกรีตทั่วไปทั้งหล่อสำเร็จและหล่อในที่

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ : ผงสีเทา
- ระยะเวลาในการทำงาน
หลังจากผสมแล้ว : 3 ชั่วโมง
- ระยะเวลาที่ผิวแห้ง : 4 ชั่วโมง

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรกที่หลุดล่อนได้ง่าย
- สกัดหรือเจียรสันฐานที่หนาเกินความหนาที่จะทำการฉาบออก รอยต่อของอิฐต้องได้แนว รู โปรง ต้องอุดและทิ้งให้แห้งก่อนทำการฉาบ

การเตรียมวัสดุ

- 117 HIGHBUILD RENDER 1 ถุง 25 กก. ใช้ผสมกับน้ำสะอาด 5.0-5.5 ลิตร
- นำน้ำที่เตรียมไว้ใส่ในภาชนะสำหรับผสม หลังจากนั้นก็ค่อยๆ เทปูน พร้อมทั้งปั่นด้วยเครื่องผสมจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยจะได้เนื้อปูนฉาบที่มีลักษณะคล้ายครีมข้น
- ถ้าต้องการเพิ่มการยึดเกาะเป็นพิเศษ ให้ผสม 751 LANKOLATEX 1.5 ลิตร กับน้ำสะอาด 3.5 ลิตร หลังจากนั้นจึงนำไปผสมกับ 117 HIGHBUILD RENDER แทนการผสมด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว
- หลังผสมแล้ว ให้พักไว้ 3-5 นาที

การทำงาน

- วิธีการทำงานเหมือนกับปูนฉาบทั่วไป
- ก่อนฉาบให้พรมน้ำลงบนพื้นผิวให้ชื้น เพื่อลดการดูดซับน้ำของพื้นผิว
- ฉาบด้วยเกรียงเหล็กหรือสแตนเลส ให้ได้ความหนาตามต้องการ โดยอยู่ในช่วงประมาณ 4-16 มม.
- ทิ้งให้แห้งหมาด ก่อนปั่นด้วยฟองน้ำหรือโฟม
- ห้ามนำเศษปูนที่ตกหล่นมาใช้งานอีก
- เครื่องมือหลังการใช้งานให้ล้างด้วยน้ำก่อนที่ปูนจะแห้ง
- ทิ้งให้แห้ง 7 วันก่อนการทาสีหรือตกแต่ง



อัตราการใช้

ความหนาเฉลี่ย	จำนวนชั้น ในการฉาบ	อัตราการใช้ กก./ตร.ม.
4 มม.	1	7.2
6 มม.	1	10.8
8 มม.	1	14.4
12 มม.	1-2	18.0
14 มม.	1-2	21.0
16 มม.	2	28.8

อัตราการใช้ที่แสดง คัดจาก 1.8 กก. (น้ำหนักผงปูนยังไม่ได้ผสม)
ของ 117 HIGHBUILD RENDER สามารถฉาบได้หนา 1 มม.
ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5-35 องศาเซลเซียส.
- ไม่ควรทำงานกลางแดดจัด หรือทำงานบนพื้นผิวที่ร้อน เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไป ทำให้ทำงานไม่ทัน และอาจเกิดรอยแตกร้าวได้
- ไม่ควรโดนแดดจัดภายใน 1 วันหลังจากฉาบเสร็จ
- ถ้าอากาศร้อนหรือลมแรง ให้บ่มด้วยน้ำบนผิวที่ฉาบแล้วเป็นเวลา 2 วัน
- บริเวณขอบมุมของประตูหน้าต่าง สามารถใช้ลวดตะแกรงเสริมกันแตกได้ เช่นเดียวกับงานฉาบปูนทั่วไป